



euku premium hardwax oil +

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichem Ausdruck..

- Erhöhte Wasserbeständigkeit.
- Trocknet natürlich matt auf.
- Einfacher Auftrag mit der Rolle.
- Schnelltrocknend.
- Gutes Eindringvermögen, elastischer Film.
- Betont die Holzmaserung, warmes Farbbild. In optionaler Kombination mit **euku premium nature add** wird reduzierte Anfeuerung und ein Farbbild „wie unbehandelt“ erzielt.
- Ideal in optionaler Kombination mit der Reaktivvergütung **euku master FS**, um eine besonders strapazierfähige Oberfläche und schnelle Trocknung zu erzielen (z.B. für stärker beanspruchte Bereiche). Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.
- Die geölte Oberfläche entspricht der Rutschhemmungsklasse R9. In Kombination mit dem optionalen Zusatzprodukt **euku premium antislip add** wird die Rutschklasse R10 erzielt.
- Erhältliche Granzgrade (60°): extramatt (<10*), seidenmatt (15-20*)

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet zur Grundbehandlung abgeschliffener Holz- und Parkettfußböden sowie für Korkböden und OSB-Platten.

3 ANWENDUNG

Gut aufrühren. Eventuell gebildete Haut vor Verarbeitung entfernen. Das Öl mit der Ölrolle mehrfach Nass-in-Nass dünn kräftig in das Holz einarbeiten. Das Öl nicht antrocknen lassen, damit Überlappungsmarkierungen vermieden werden. Den ersten Auftrag min. 6 Std. trocknen lassen. Bei Trocknungszeiten von mehr als 48 Std. vor dem Zweitauftrag einen Mattierungsschliff (Schleifgitter min. 180er Korn) durchführen, die erste Schicht darf dabei nicht durchgeschliffen werden. Dann den Zweitauftrag mit der Ölrolle vornehmen. Dabei zügig in Maserungsrichtung gleichmäßig und dünn ausrollen. Immer nass-in-nass arbeiten.

Bei 2K-Anwendung: **euku master FS** im Mischungsverhältnis 1:10 unter gründlichem Rühren zum Öl geben. Zügige Verarbeitung in Rollapplikation wie oben beschrieben. Nicht mehr anmischen als innerhalb einer Stunde verarbeitet werden kann (Topfzeit).*

Hinweise:

- Der fachgerecht geschliffene und verfugte Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.
- Für die Verfugung während des Grundschliffs empfehlen wie **strato fill 101**.
- Bei Weich- und Tropenhölzern können Harzaustritte zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen.
- Wir empfehlen vor Einsatz auf Exoten-, Bunt- und unbekanntem Holzarten eine geeignete Testfläche (min. 1 qm) gemäß Gebrauchsanleitung anzulegen.
- Auf Korkböden und Exotenhölzern Erstauftrag immer in Kombination mit Ölhärter durchführen. Korkböden anschließend je nach Saugfähigkeit und Porosität ggf. zweifach rollen.



euku premium hardwax oil +

- Bei Auftrag und Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen, jedoch Zugluft und starke Sonneneinstrahlung vermeiden und die Oberfläche vor Staub schützen. Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen. Die Arbeit auf der Seite des Haupt-Lichteinfalls (d.h. in der Regel auf einer Fensterseite) beginnen und vom Licht weg arbeiten. Beim Rollauftrag Raumecken und schwer zugängliche Stellen, die nicht vollständig mit der Rolle zu bearbeiten sind, mit einem Flachpinsel dünn vorstreichen und unmittelbar im Anschluss weitest möglich überrollen.

4 VERBRAUCH

ca. 80-100 ml/m² (Reichweite: 10-12 m²/l) bei zwei Aufträgen. Bei grobem Schliff, stärkerem Fugenbild und stark saugendem Holz erhöhter Verbrauch möglich.

5 TROCKENZEIT

Vorsichtig begehrbar und weiterbearbeitbar nach ca. 6 Stunden (bei 23 °C, 50% relativer Luftfeuchte und Luftbewegung). Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen belegt werden.*

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit, schlechte Lüftung und trocknungsverzögernde Holzinhaltstoffe können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.

6 Reinigung & Pflege

Nach vollständiger Ölaushärtung **euku clean** zur Reinigung und **euku harwax care** zur Pflege verwenden. Es gilt die eukula-Pflegeanweisung für hartwachsgeölte Holzfußböden gem. DIN 18356.

7 LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Anbruchgebinde können eine Haut bilden, vor Gebrauch entfernen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

8 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: modifiziertes Sonnenblumenöl, Carnaubawachs, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Kieselsäuren, bleifreie Trockenstoffe, Additive.

1K-Anwendung: voc (g/l) <450 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(500)500 / Giscode: Ö60

2K-Anwendung mit euku master FS: voc (g/l) <465 (ISO11890) / 2004/42/IIA(j)(500)500 / Giscode: Ö60/DD

ADR: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

9 BESONDERE HINWEISE



euku premium hardwax oil +

- Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich.
- Angemischte 2K-Produkte können Kohlendioxid und Druck entwickeln. Niemals 2K-Mischungen dicht verschliessen, Berstgefahr!
- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen
- Geölte Oberflächen riechen. Der Geruch vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen. In der Anfangszeit nach einer Ölbehandlung Räume gut lüften.
- Geölte Oberflächen zeigen ein arttypisches Gilbungsverhalten. Dieses kann insbesondere bei weißlich pigmentierten Untergründen und bei Lichtabdeckungen zu Auffälligkeiten führen.
- *Alle quantitativen Angaben unter Laborbedingungen. Baustellenbedingungen können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen.

10 QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.eukula.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

eukula - We Care About Wood Floors

Dr. Schutz GmbH
 Holbeinstraße 17
 53175 Bonn
 Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0
 Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29
 E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
 Reinwall GmbH
 CH 9500 Wil
 Werksvertretung Schweiz und
 Liechtenstein:
 Floor Concept GmbH
 Bachstrasse 29
 8912 Obfelden
 Tel. 044 533 45 00
 Fax 044 533 45 01
 E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich
 Michael Neubauer
 Tel. : +43 (0) 664 3562985
 Fax: +43 (0) 463 265526 8178
 E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

euku premium hardwax oil +

