

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – nitril ST PF

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuhe aus Nitril, mikrogeraute Oberfläche, blau, unsteril und puderfrei. Länge von ca. 300 mm und 8 mil stark. Rechts und links tragbar. Single-use examination gloves made of nitrile, micro-roughened surface, blue, non sterile and powder-free. Approx. 300 mm length and 8 mil strong. Can be worn on either hand.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und in der Medizin, sowie im Reinigungs- und Veterinärbereich. Suitable for the use in food industry, manufacturing, in medicine as well as in the cleaning and veterinary sector.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – nitril ST PF, unsteril / non sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XS	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74241	4046153031085	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	S	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74242	4046153031108	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	M	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74243	4046153031122	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	L	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74244	4046153031146	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XL	blau / blue	50 Stk./ pcs.	74245	4046153031160	-	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN 374 - 1, 2, 3; ASTM 6319
AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) Minimum thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Aging	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	300	75	0,17 ± 0,04	0,24 ± 0,04	0,27 ± 0,04	mind. 6 N	mind. 500 %
S	300	80 ± 10	0,17 ± 0,04	0,24 ± 0,04	0,27 ± 0,04		
M	300	95 ± 10	0,17 ± 0,04	0,24 ± 0,04	0,27 ± 0,04	Nach Alterung / After Aging	
L	300	110 ± 10	0,17 ± 0,04	0,24 ± 0,04	0,27 ± 0,04	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	300	110	0,17 ± 0,04	0,24 ± 0,04	0,27 ± 0,04	mind. 6 N	mind. 400 %

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de