

Ultranitril 492

Chemisches Produkt	CAS #	Durchbruchzeit (Minuten)	Permeation	Standard	Degradation	Bewertung
1,1,1-Trichlorethan 99%	71-55-6	45	2	EN 374-3:2003	1	-
2-Nitropropan 99%	79-46-9	NT	NT		1	NA
Aceton 99%	67-64-1	3	0	EN 374-3:2003	1	-
Butoxyethanol 2 99%	111-76-2	236	4	EN 374-3:2003	3	++
Cyclohexan 99%	110-82-7	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Cyclohexanon 99%	108-94-1	29	1	EN 374-3:2003	1	-
Dichlormethan 99%	75-09-2	1	0	EN 374-3:2003	1	-
Diethylamin 98%	109-89-7	17	1	EN 374-3:2003	1	-
Dimethylformamid 99%	68-12-2	NT	NT		1	NA
Dimethylsulfoxid 99%	67-68-5	47	2	EN 374-3:2003	1	-
Essigsäure 99%	64-19-7	47	2	EN 374-3:2003	1	-
Ethanol 95%	64-17-5	130	4	EN 374-3:2003	3	++
Ethylenglycol 99%	107-21-1	NT	NT		4	NA
Ethylmethylketon 99%	78-93-3	5	0	EN 374-3:2003	1	-
Fuel oils mixture	68476-34-6	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Isopropanol 99%	67-63-0	360	5	EN 374-3:2003	3	++
Méthacrylate de méthyle 95%	80-62-6	11	1	EN 374-3:2003	1	-
Methanol 99%	67-56-1	49	2	EN 374-3:2003	1	-
Methylamyl n lketon 99%	108-10-1	15	1	EN 374-3:2003	1	-
n-Butylacetat 99%	123-86-4	25	1	EN 374-3:2003	1	-
n-Heptan 99%	142-82-5	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
N-Methyl-2-Pyrrolidon 99%	872-50-4	35	2	EN 374-3:2003	1	-
N-N Dimethylacetamid 99%	127-19-5	10	0	EN 374-3:2003	1	-
Naphtha, Hydrodesulphurized Heavy mixture	64742-82-1	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture	64742-48-9	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Natriumhydroxid 20%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++

*kein normiertes Ergebnis

Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.

- Einsatz bei **hoher chemischer Beanspruchung** oder Vollkontakt mit Chemikalien (begrenzt auf die Durchbruchzeiten für einen Arbeitstag).
- Einsatz bei **wiederholtem Kontakt mit einer Chemikalie** (begrenzt durch die Gesamtzeit des Chemikalienkontakts; d.h.: kumulative Durchbruchzeit an einem Arbeitstag).
- **Nur Spritzschutz**; bei Kontakt mit einer Chemikalie sollten die Handschuhe entsorgt und umgehend durch Neue ersetzt werden.
- **Nicht empfohlen**. Diese Handschuhe sind für den Umgang mit dieser Chemikalie nicht geeignet.

NT: nicht getestet

NA: nicht anwendbar, da nicht vollständig getestet (nur Degradations- ODER Permeationsergebnis)

Die chemischen Prüfwerte sowie die Bewertung der allgemeinen chemischen Schutzleistung sollten nicht alleine zur Auswahl des geeigneten Handschutzes herangezogen werden. Die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen können von den standardisierten Laborprüfbedingungen abweichen. Weitere Faktoren außer der Kontaktzeit mit der eingesetzten Chemikalie, wie Konzentration und Temperatur der Chemikalie, die Materialstärke und Wiederverwendung des Handschuhs, können zusätzlich die Schutzleistung des Handschuhs beeinflussen. Andere Anforderungen an den Handschuh, z.B. Länge, Fingerfertigkeit, Schnittfestigkeit, Abriebbeständigkeit, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit oder der Handschuh-Grip müssen bei der endgültigen Auswahl berücksichtigt werden.

Ultranitril 492

Chemisches Produkt	CAS #	Durchbruchzeit (Minuten)	Permeation	Standard	Degradatio	Bewertung
Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Natriumhydroxid 50%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Pentane isomers mixture	NA	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Phosphorsäure 75%	7664-38-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Salzsäure 10%	7647-01-0	NT	NT		4	NA
Salzsäure 35%	7647-01-0	NT	NT		4	NA
Schwefelsäure 96%	7664-93-9	80	3	EN 374-3:2003	1	-
Styrol 99%	100-42-5	9	0	EN 374-3:2003	1	-
t-Butyl Methyl Ether 98%	1634-04-4	240	4	EN 374-3:2003	3	++
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99%	127-18-4	103	3	EN 374-3:2003	3	++
Tetrahydrofuran 99%	109-99-9	4	0	EN 374-3:2003	1	-
Toluol 99%	108-88-3	16	1	EN 374-3:2003	1	-
Trichloroethylen 99%	79-01-6	4	0	EN 374-3:2003	1	-
Unverbleit Benzin mixture	8006-61-9	98	3	EN 374-3:2003	4	++
Vinylacetat 99%	108-05-4	9	0	EN 374-3:2003	1	-
Xylol 99%	1330-20-7	29	1	EN 374-3:2003	1	-

*kein normiertes Ergebnis

Allgemeine chemische Schutzleistung

Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.

- Einsatz bei **hoher chemischer Beanspruchung** oder Vollkontakt mit Chemikalien (begrenzt auf die Durchbruchzeiten für einen Arbeitstag).
- Einsatz bei **wiederholtem Kontakt mit einer Chemikalie** (begrenzt durch die Gesamtzeit des Chemikalienkontakts; d.h.: kumulative Durchbruchzeit an einem Arbeitstag).
- **Nur Spritzschutz**; bei Kontakt mit einer Chemikalie sollten die Handschuhe entsorgt und umgehend durch Neue ersetzt werden.
- **Nicht empfohlen**. Diese Handschuhe sind für den Umgang mit dieser Chemikalie nicht geeignet.

NT: nicht getestet

NA: nicht anwendbar, da nicht vollständig getestet (nur Degradations- ODER Permeationsergebnis)

Die chemischen Prüfwerte sowie die Bewertung der allgemeinen chemischen Schutzleistung sollten nicht alleine zur Auswahl des geeigneten Handschutzes herangezogen werden. Die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen können von den standardisierten Laborprüfbedingungen abweichen. Weitere Faktoren außer der Kontaktzeit mit der eingesetzten Chemikalie, wie Konzentration und Temperatur der Chemikalie, die Materialstärke und Wiederverwendung des Handschuhs, können zusätzlich die Schutzleistung des Handschuhs beeinflussen. Andere Anforderungen an den Handschuh, z.B. Länge, Fingerfertigkeit, Schnittfestigkeit, Abriebbeständigkeit, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit oder der Handschuh-Grip müssen bei der endgültigen Auswahl berücksichtigt werden.