

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – soft

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuh aus dünnem Latex, hell-beige, glatte Oberfläche, unsteril und gepudert. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of thin latex, light beige, smooth surface, non sterile and powdered. Can be worn on either hand.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz in der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in industry and medicine.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – soft, unsteril/ non sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuh/ Latex gloves	XS	hell-beige / light beige	● 100 Stk. / pcs.	74006	4046153023004	2074439	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	S	hell-beige / light beige	● 100 Stk. / pcs.	74010	4046153023080	0350881	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	M	hell-beige / light beige	● 100 Stk. / pcs.	74020	4046153023127	0350898	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	L	hell-beige / light beige	● 100 Stk. / pcs.	74030	4046153023165	0350906	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	XL	hell-beige / light beige	● 100 Stk. / pcs.	74038	4046153023240	2074445	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) Minimum thickness (single wall) in mm		Vor Alterung / Before Aging	
			Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	80	0,09 ± 0,03	0,11 ± 0,03	mind. 6 N	mind. 650 %
S	240	80 ± 10	0,09 ± 0,03	0,11 ± 0,03		
M	240	95 ± 10	0,09 ± 0,03	0,11 ± 0,03	Nach Alterung / After Aging	
L	240	110 ± 10	0,09 ± 0,03	0,11 ± 0,03	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	110	0,09 ± 0,03	0,11 ± 0,03	mind. 6 N	mind. 500 %

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de