



- » auf Naturöl-Basis
- » für alle Holzarten und viele Verwendungszwecke
- » für Außen und Innen
- » wasser- und schmutzabweisend
- » widerstandsfähig

## Eigenschaften:

SAICOS Klarlasur ist ein farblos Öl-Anstrich für Holz, das naturbelassen bleiben soll. Er wirkt stark schmutz-, wasserabweisend und ist sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und andere Abnutzungserscheinungen.

## SAICOS Klarlasur schützt auf natürliche Weise:

Die Naturöle dringen tief in das Holz ein, halten es elastisch und schützen die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit. Quellen und Schwinden der Hölzer (Fugenbildung) werden vermindert. SAICOS Klarlasur verbindet sich dauerhaft mit dem Holz, kein Abblättern oder Abschuppen, deshalb kein An- oder Abschleifen bei Auffrischung oder Renovierung des Anstrichs. Die Oberfläche wird schmutz- und wasserabweisend und äußerst widerstandsfähig gegen übliche Haushaltschemikalien. Kaffee, Tee, Wein, Bier, Colagetränke, Obstsaften, Milch und Wasser können nicht eindringen und lassen sich leicht entfernen (entspr. DIN 68861-1C).

## Farbton:

0111 Farblos

**Hinweis:** Die seidenmatte Oberfläche betont die Natürlichkeit des Holzes, bietet jedoch, da farblos, keinen UV-Schutz, so dass das Holz seiner Natur entsprechend durch Lichteinwirkung nachdunkeln oder auch bleichen kann. SAICOS Klarlasur enthält keine bioziden Wirkstoffe und keine Konservierungsmittel und kann deshalb problemlos auch im Innenbereich verwendet werden.

## Anwendungsbereiche:

SAICOS Klarlasur eignet sich für alle Holzarten und ist vielseitig verwendbar:

1. Als Alleinanstrich für Holz, das naturbelassen bleiben soll (2 Aufträge).
2. Als leicht glänzendes Finish (1 Auftrag) über offenporige Öl-Basis-Anstriche auf Fassadenhölzer, Gartenmöbeln, Fensterläden, Garagentoren und Türen ...

## Vorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein. Lackierte Hölzer abschleifen oder abbeizen. Mit SAICOS Klarlasur oder anderen offenporigen Lasuren behandelte Flächen nur säubern - kein An- oder Abschleifen erforderlich. Noch unbehandelte Hölzer nach Möglichkeit vor Anbringung einmal allseitig

streichen. Verfärbungsanfällige Nadelhölzer im Außenbereich, z. B. Kiefer, Douglasie, Lärche, zum vorbeugenden Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Schimmel und Insektenbefall möglichst allseitig mit [SAICOS Universalimprägnierung 9004\\*](#) vorbehandeln - mind. 4 - 6 Std. trocknen lassen.

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Verarbeitung:

Auftrag mit [SAICOS Flächenstreicher](#), [SAICOS Öl/Wachs-Rolle](#) oder [SAICOS Universalrolle „Klein“](#).

SAICOS Klarlasur ist gebrauchsfertig - nicht verdünnen.

Gut umrühren. Anstrich gleichmäßig und dünn in Holzmaserrichtung auftragen.

## Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 35 °C.

Nur auf frostfreies Holz streichen.

## Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter reicht für ca. 13 m<sup>2</sup> bei 2 Anstrichen auf glattem Holz oder für ca. 17 m<sup>2</sup> bei 1 Anstrich auf glattem Holz, Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

## Anzahl der Aufträge:

Alleinanstrich: 2 Anstriche,

Renovierung: 1 - 2 Anstriche, je nach Verwitterungszustand.

**Dieses Produkt ist auch maschinell verarbeitbar, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.**

## Trockenzeiten:

Mind. 10 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken nach ca. 6 Stunden.

Oxidative Trocknung. Deshalb - besonders bei Verwendung im Innenbereich - für gute Belüftung sorgen (Gartenmöbel vor Erstbenutzung besonders gut trocknen lassen).

## Einfache Instandhaltung:

### Reinigung und Pflege:

Mit Wasser abwaschen. Grünbeläge lassen sich leicht und problemlos mit [SAICOS Grün-Ex](#) beseitigen. Harz und andere austretende Holzinhaltstoffe mit dem [SAICOS Pinselreiniger](#) entfernen.

# Klarlasur

Technisches Merkblatt

Januar 2022

Seite 2/2



## Renovieren:

Bei Bedarf einen weiteren Anstrich *SAICOS Klarlasur* (oder einen anderen *SAICOS* Holz-Spezialanstrich auf Öl-Basis) auf die gesäuberte Fläche auftragen.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Mit [SAICOS Pinselreiniger](#).

## Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre.

Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.

## Physikalische Eigenschaften:

**Dichte:** 0,85 - 0,89 g/cm<sup>3</sup>

**Auslaufzeit:** 31 - 36 Sekunden, 3 mm Becher, DIN 53211

**Geruch:** schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

**Flammpunkt:** > 61 °C nach DIN 53213

## Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)

EU-Grenzwert für Minimal filmbildende Lasuren (cat. A/f):  
700 g/l (2010).

*SAICOS Klarlasur* enthält maximal 700 g/l VOC.

GISCODE: Ö60+

Kennzeichnung WGK1 nach deutscher Norm