

# Ecoline Roll-Grundierung „Speed“

Technisches Merkblatt  
Januar 2022  
Seite 1/1



## Ecoline



- » wässrige Grundierung
- » nach 60 Minuten überlackierbar
- » minimiert die Kantenverleimung

### Eigenschaften:

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ dient zur Vorbehandlung für gängige Holzarten. Die Grundierung ist wohngesund und atmungsaktiv, leicht zu verarbeiten und entspricht den VOC Richtlinien 2010. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-161 und Z-157.10-162

### Artikelnummer:

9912Eco

### Hinweis:

Wir empfehlen einen Probeanstrich auf dem Originalholz. Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18367 „Holzpflegetarbeiten“.

### Anwendungsbereiche:

Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ dient als Absperrgrund auf Hölzern mit hohem Anteil löslicher Holzinhaltsstoffe. Das Produkt verhindert das Durchbluten dieser Inhaltsstoffe und schützt die nachfolgend applizierte Beschichtung vor Verfärbungen, Blasenbildung und Haftungsverlust. Minimiert Kantenverklebung.

### Vorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 12 %). Lack und Farbreste sind vollständig zu entfernen. Die Holzfläche gut ausschleifen. Der Holzendschliff sollte mit einem Schleifgitter oder Schleifpapier mit einer Körnung von 100-120K durchgeführt werden. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen. 36 Stunden vor dem Grundieren die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

### Beste Verarbeitungstemperatur:

15 °C bis 25 °C, der zu bearbeitende Untergrund mind. 8 °C.

### Ergiebigkeit:

5 Liter = ca. 75 m<sup>2</sup> bei 1-maligem Auftrag. Die Ergiebigkeit ist abhängig von Holzart, Schliff und Oberflächenstruktur.

### Trockenzeiten:

Ca. 60 Minuten. Anschließend mit [Ecoline MultiTop](#) beschichten. Eine Überlackierung ist innerhalb von 6 Stunden empfohlen. Nach Ablauf der 6 Stunden muss ein Zwischenschliff mit einem

[grünen Pad](#) erfolgen.

### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser. Eine zum Grundieren genutzte Rolle kann nicht mehr zum Lackieren verwendet werden.

### Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Originalbehälter mindestens 12 Monate haltbar. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

### Physikalische Eigenschaften:

**Dichte:** 1.02 - 1.05 g/cm<sup>3</sup>

**Auslaufzeit:** 10 - 14 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

**Geruch:** schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

**Flammpunkt:** nicht brennbar

### Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/I):

140 g/l (2010). Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ enthält max. 140 g/l VOC. GISCODE: W1 · GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)