

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – nitril blue PF



Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, blau, fingertexturiert, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of nitrile, blue, fingertextured, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für Lebensmittelindustrie, Labor, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen.

Suitable for food industry, laboratory work, stationary and outpatient care facilities.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – nitril blue PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	XS	blau/blue	100 Stk./pcs.	74205	4046153024247	05013800	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	S	blau/blue	100 Stk./pcs.	74210	4046153024285	02074379	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	M	blau/blue	100 Stk./pcs.	74220	4046153024322	02074416	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	L	blau/blue	100 Stk./pcs.	74230	4046153024360	02074422	10
Nitrilhandschuhe/Nitrile gloves	XL	blau/blue	100 Stk./pcs.	74235	4046153024407	02208325	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523-1:2015+A1:2018; AQL 1,5

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	min. 0,10	min. 0,10	≥ 6 N	min. 500 %
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	min. 0,10	min. 0,10	Nach Alterung/After Ageing	
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	min. 0,10	min. 0,10		
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	min. 0,10	min. 0,10	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	min. 0,10	min. 0,10	≥ 6 N	min. 400 %

Symbole:

Symbols:



EN ISO
374

EN
455



AQL
1.5



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Fon +49 5195/9707 - 0
Fax +49 5195/9707 - 100