


## TECHNISCHES DATENBLATT

### 3220 // YELLOW CLEANER

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material:           | Latex, gelb        |
| Beschichtung:       | -                  |
| Grösse(n):          | 7-11               |
| Verpackungseinheit: | 144 Paar           |
| Zertifizierung:     | EN 388, EN ISO 374 |



### Beschreibung

NITRAS YELLOW CLEANER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb (Farbcode: 4300), Länge 30 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, für Lebensmittelkontakt

|                         | Material | Farbe |
|-------------------------|----------|-------|
| Handinnenfläche:        | Latex    | Gelb  |
| Zeigefinger und Daumen: | Latex    | Gelb  |
| Handrücken:             | Latex    | Gelb  |
| Fingerspitzen:          | Latex    | Gelb  |
| Stulpe / Strickbund:    | Latex    | Gelb  |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Materialstärke (ca.) | mm  |
| Finger               | 0,3 |
| Innenhand            | 0,3 |
| Stulpe               | 0,3 |

|                                                                                                    |                                |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>EN 420:2003 + A1:2009</b>                                                                       |                                |                 |              |
|                                                                                                    | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                                    | Fingerfertigkeit               | 1-5             | 5            |
| <b>EN 388:2016</b>                                                                                 |                                |                 |              |
| <br><b>1010X</b>  | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                                    | Abriebfestigkeit               | 1-4             | 1            |
|                                                                                                    | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5             | 0            |
|                                                                                                    | Weiterreisskraft               | 1-4             | 1            |
|                                                                                                    | Durchstichkraft                | 1-4             | 0            |
|                                                                                                    | Schnittfestigkeit (TDM)        | A-F             | X            |
| <b>ISO 374-1:2016/Typ A</b>                                                                        |                                |                 |              |
| <br><b>KLMPST</b> | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                                    | Methanol (A)                   | 1-6             | 1            |
|                                                                                                    | Natriumhydroxid 40 % (K)       | 1-6             | 6            |
|                                                                                                    | Schwefelsäure (L)              | 1-6             | 2            |
|                                                                                                    | Salpetersäure 65% (M)          | 1-6             | 4            |
|                                                                                                    | Essigsäure 99% (N)             | 1-6             | 1            |
|                                                                                                    | Wasserstoffperoxid 30% (P)     | 1-6             | 4            |
|                                                                                                    | Flusssäure 40% (S)             | 1-6             | 5            |
|                                                                                                    | Formaldehyd 37% (T)            | 1-6             | 6            |
| <b>ISO 374-5:2016</b>                                                                              |                                |                 |              |
|                 | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                                    | Luft-Leck-Prüfung              | -               | Bestanden    |
|                                                                                                    | Wasser-Leck-Prüfung            | -               | Bestanden    |