

## TECHNISCHES DATENBLATT

### 3406X

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Material:           | Baumwoll-Trikot, naturfarben |
| Beschichtung:       | Nitril, gelb                 |
| Grösse(n):          | 9, 10                        |
| Verpackungseinheit: | 96 Paar                      |
| Zertifizierung:     | EN 388, EN ISO 374           |



### Beschreibung

NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot-Futter, naturfarben, Nitril, gelb (Farbcode: 4300), Länge 30 cm, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, Premium-Qualität

|                         | Material                   | Farbe |
|-------------------------|----------------------------|-------|
| Handinnenfläche:        | Nitril auf Baumwoll-Trikot | Gelb  |
| Zeigefinger und Daumen: | Nitril auf Baumwoll-Trikot | Gelb  |
| Handrücken:             | Nitril auf Baumwoll-Trikot | Gelb  |
| Fingerspitzen:          | Nitril auf Baumwoll-Trikot | Gelb  |
| Stulpe / Strickbund:    | Nitril auf Baumwoll-Trikot | Gelb  |

| Materialstärke (ca.) | mm  |
|----------------------|-----|
| Finger               | 1,5 |
| Innenhand            | 1,5 |
| Stulpe               | 1,5 |

| <b>EN 420:2003 + A1:2009</b>  |                                | Prüfparameter    | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
|   |                                | Fingerfertigkeit | 1-5             | 5            |
| <b>EN 388:2016</b>  |                                | Prüfparameter    | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br><b>4222X</b> | Abriebfestigkeit               |                  | 1-4             | 4            |
|   | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) |                  | 1-5             | 2            |
|   | Weiterreisskraft               |                  | 1-4             | 2            |
|   | Durchstichkraft                |                  | 1-4             | 2            |
|   | Schnittfestigkeit (TDM)        |                  | A-F             | X            |
| <b>ISO 374-1:2016/Typ C</b>   |                                | Prüfparameter    | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                  | Natriumhydroxid 40 % (K)       |                  | 1-6             | 6            |
|   |                                |                  |                 |              |
| <b>ISO 374-5:2016</b>   |                                | Prüfparameter    | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                 | Luft-Leck-Prüfung              |                  | -               | Bestanden    |
|   | Wasser-Leck-Prüfung            |                  | -               | Bestanden    |