

LOBADUR[®] WS EasyFinish



Produktbeschreibung

Einkomponenten-Wassersiegel auf Polyurethan-Acrylat-Basis mit exzellenten Beständigkeiten.

Einsatzbereich

Parkett- und Holzfußböden, sowie Korkbeläge mit normaler bis starker Beanspruchung. Den Gleitreibungsbeiwert für Sportböden gemäß DIN 18032 erreicht WS EasyFinish halbmatt in Kombination mit LOBA[®] SportCare

Eigenschaften

- breites Einsatzgebiet
- langjährig bewährtes System
- besonders leicht zu verarbeiten
- exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis
- in drei Glanzgraden erhältlich

Technische Daten

Artikel-Nr.	11517	Materialverbrauch	je Walzauftrag 100 – 120 ml/m ² (8-10 m ² /l)
Glanzgrad	matt (ca. 20*) halbmatt (ca. 40*) glänzend (ca. 120*) Der Glanzgrad wird gemessen bei 60° auf Glas. Er ist abhängig von der Schichtdicke und den Klimabedingungen (Temp. rel. LF) während der Trocknung. Die Werte sind lediglich orientierend.	Auftragsgerät	LOBATOOL Lackwalze DeLuxe 120 oder Microfaser 100 -120
Gebindegröße	matt 5l, 1l halbmatt 10l, 5l, 1l glänzend 5l, 1l	Trockenzeiten	Frühestens überlackierbar nach 4-6 Stunden vorsichtig begehbar nach 4-6 Stunden Zwischenschliff frühestens nach 8-10 Stunden Leichte Beanspruchung nach 24 Stunden Volle Belastbarkeit nach 5 Tagen
Verpackung	Karton: 1 x 10 l Palette: 60 x 10 l Karton: 4 x 5 l Palette: 128 x 5 l Karton: 12 x 1 l Palette: 480 x 1 l	Zwischenschliff	LOBATOOL Lochpad K120 oder feiner alternativ Schleifgitter K120 oder feiner. Bei EasyFinish glänzend LOBATOOL Lochpad K180 verwenden, Spuren und Kratzer von zu groben Schleifmitteln werden bei der Überlackierung nicht sicher egalisiert. Innerhalb von 24 Stunden kann ohne, danach nur mit einem Zwischenschliff überlackiert werden. Mit einem Zwischenschliff vor dem letzten Anstrich wird eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt.
Festkörper	32 ± 1%	Verdünner	Der Lack ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!
Viskosität DIN 4	23 ± 1s		
Lagerung und Transport	+5°C bis +25°C 12 Monate lagerstabil Kein Gefahrgut nach ADR		
Giscode	W3+		

VOC

2004/42/CE

EU Grenzwert für das Produkt Kat. A/i: 140g/l (2007/2010)

Dieses Produkt matt enthält maximal 80g/l VOC
halbmatt enthält maximal 80g/l VOC
glänzend enthält maximal 90g/l VOC



LOBADUR[®] WS EasyFinish

Verarbeitungshinweise:

- Material gut aufschütteln
 - Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBATool Versiegelungseimer verwenden
 - Allgemeine Arbeitsschutzbestimmungen beachten
 - Klimabedingungen beachten*
 - Arbeitsräume belüften *
- *) Siehe Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von wasserbasierten LOBADUR[®] Produkten

Aufbauempfehlung für Parkett und Holzfußböden:

1. Untergrund vorbereiten und grundieren
2. Trocknung der Grundierung lt. technischer Information
3. WS EasyFinish rollen.
4. Trocknung 8 – 10 Stunden
5. Zwischenschliff
6. WS EasyFinish rollen

Empfohlen ist die Verwendung einer Grundierung zur Minimierung der Kantenverleimung mit Sperrwirkung für Exotenhölzer:

- WS EasyPrime
- PrimaSeal (lösemittelhaltig)

Aufbauempfehlung für Korkbeläge:

- Kork erst nach genügendem Abbinden des Klebstoffes versiegeln (Herstellerangaben beachten)
- Maximal 2 Schichten pro Tag lackieren
- WS EasyFinish glänzend nicht auf Korkböden einsetzen

a) Unbehandelter Naturkork

1. WS EasyFinish in drei Anstrichen rollen
2. Nach dem ersten Auftrag Trocknung über Nacht (reduziert die Gefahr von Granulat Quellungen)
3. Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag

Nicht geeignet zur Nachlackierung alter Beschichtungen und werkseitig vorbeschichteter Korkbeläge, hierfür kann das Produkt LOBADUR[®] WS 2K Duo eingesetzt werden, siehe TI zum Produkt.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung und Pflege von wasserbasierten LOBADUR[®] Produkten sind zu beachten.