## **Naturstein-Politur**

Damit kann ein matt gewordener Naturstein wieder glänzend poliert werden

- beste Glanzeigenschaften
- leichte Verarbeitung
- zusätzliche Konservierung des Steins



Inhalt: 0,2l & 1l

Verbrauch: 1I für 10 - 20 m<sup>2</sup>

Intern. Kürzel: NP





über 1,5 Millionen Lösungen

**Anwendungsbereich:** Im Innen- und Außenbereich. Mit der Patina-Fala® Naturstein Politur können Sie matt gewordene Natursteinoberflächen wieder glänzend polieren. Einsetzbar auf allen Kalk- und Weichgesteinen. Zum Teil auch auf Hartgesteinen einsetzbar. Bitte machen Sie eine Probe. Auch zum Ausbessern von Säureschäden verwendbar.

Lagerung und Transport: Kühl und frostfrei lagern und transportieren.

Verbrauch: (0,2l.) 0,2 Liter reichen für ca. 2 m2 je nach Oberfläche und Struktur.

(11.) 1 Liter reichen für ca. 10 m2 je nach Oberfläche und Struktur.

Verarbeitungsanleitung: Vorbereitung: Der Belag muss vor Anwendung der Patina-Fala Naturstein-Politur grundgereinigt und oberflächentrocken sein. Verwenden Sie dazu Patina-Fala Grundreiniger spezial. Ausführung: Kleine Flächen bis 0,5m² können per Hand poliert werden. Zur Erleichterung empfehlen für kleine Flächen einen Winkelschleifer, für große Flächen eine Einscheibenmaschine. Vor Gebrauch gut schütteln! Fugen vornässen. Das Produkt wird unverdünnt gleichmäßig mit einem Pinsel, Flächenstreicher oder Wischwiesel abschnittsweise aufgetragen. Anschließend wird die Fläche mit Winkelschleifer oder Bohnermaschine und weißem Pad bearbeitet. Der Poliervorgang sollte ca. 1 Minute pro Flächenteil sein. Nach dem Poliervorgang wird das Mittel mit Wasser abgewaschen. Achten Sie dabei besonders auf ein sauberes Fugenbild. Sie können das Poliermittel auch trocken auspolieren. Je nach Oberfläche wird das Ergebnis Seiden- bis Hochglänzend sein. Schützen Sie nebenliegende Flächen durch Abdecken oder abkleben.

**Zusätzlicher Hinweis:** Soll der Glanz noch höher sein? Dazu wird ein neuer weißer Pad verwendet. Verdünnen Sie die Naturstein Politur 1:1 mit Wasser und wiederholen Sie den Poliervorgang wie oben beschrieben, bis der Polierfilm trocken ausgerieben ist. Anschließend wird mit Wasser gut nachgewaschen. Machen Sie auf einer kleinen Fläche eine Probe. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C. Nach Trocknung wird die Oberfläche mit Patina-Fala Fleckschutz oder Protect natur schutzimprägniert. Für die laufende Unterhaltsreinigung verwenden Sie Patina-Fala Marmor- und Naturstein Wischpflege und im Außenbereich Feinsteinzeugreiniger.

Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Alle Patina-Fala® System Produkte können Sie im Fachhandel beziehen.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Sicherheitshinweis: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Patina-Fala Beizmittel GmbH | Georg-Knorr-Straße 34 | 85662 Hohenbrunn >> HOTLINE: +49 (0) 8102 / 99 560 - 0